



Završna boja visokog sjaja na bazi akrila i rastvarača, karakteristična po dobrom pokrivanju boja i sposobnošću brzog sušenja.

KARAKTERISTIKE

- Idealan za upotrebu na drvetu, metalu, staklu, keramičkim materijalima i plastici,,
- Formulisan sa agensom za formiranje akrilnog filma i nije toksičan,
- Ima dobru pokrivnu moć i svojstva punjenja,,
- Trajna boja i sjaj,
- Odlična adhezija.

PAKOVANJE

- 250 ml


BOJE

CODE	COLORS	RAL
0304	BIJELA SJAJ	RAL 9010 
0501	BIJELA MAT	RAL 9010 
0326	CRNA SJAJ	RAL 9005 
0526	CRNA MAT	RAL 9005 
0306	SREBRNO SIVA	RAL 7001 
0328	ANTRACIT SIVA	RAL 7016 
0330	M. ALUMINIJUM SIVA	RAL 9006 
0324	TRAFIK PLAVA	RAL 5017 
0502	ULTRA PLAVA	RAL 5002 
0309	NARANDŽASTA	RAL 2004 
0325	MAHAGONI BRAON	RAL 8016 
0337	ŽUTA CINK	RAL 1018 
0316	TRAFIK ŽUTA	RAL 1023 
0313	TIRKIZNO ZELENA	RAL 6016 
0350	TRAFIK CRVENA	RAL 3020 
0914	LAK SJAJNI	
0915	LAK MAT	

*These colors may differ from original colors. Please ask us for detailed information.

TEHNIČKI PODACI

Boca sa aerosolima	15 bara 0,52x161 limena ploča
Sadržaj	Tečnost pod pritiskom koja sadrži pogonska sredstva
Smola za formiranje filma	Stiren-akril na bazi rastvarača
Miris	Tipični estarski rastvarači
Pritisak na 20°C	4.5 +/- 0,5 bar
Vrijeme sušenja za otpornost	10 min
Vrijeme sušenja za dodir	20 min
Vrijeme potpunog sušenja	Do 12 sati
Sjaj	>80GU
Ponovno premazivanje	Bilo kada
Otpornost na temperaturu	100°C-120°C
Temperatura primjene	Između 10°C-30°C





PRIPREMA POVRŠINE

- Uklonite svu prljavštinu, masnoću, ulje, so i hemijske zagađivače pomoću razređivača lakova ili metilnog alkohola. Uverite se da je podloga potpuno suva, uklonite prethodnu boju i rđu žičanom četkom ili brusnim papirom. Lagano obrusite sjajne površine.



NAČIN PRIMJENE

- Snažno protresite pakovanje, najmanje 1 minut prije upotrebe,
- Držite konzervu uspravno 20 do 30cm od podloge i prskajte u ravnomernom pokretu napred-nazad,
- Nanesite dva ili više lakih slojeva u razmaku od nekoliko minuta da bi izbegli kapljanje i curenje ,
- Sačekajte 5-10 minuta između slojeva,
- Vrijeme sušenja zavisi od toplote, okoline, vlažnosti vazduha i debljine nanešenog laka.



ROK TRAJANJA I SKLADIŠTENJE

- 10 GODINA NAKON PROIZVODNJE AKO SE SKLADIŠTI IZMEĐU 10°C-25°C I MAKSIMALNE VLAŽNOSTI OD 60%.



INFORMACIJE O BEZBJEDNOSTI

- H222 Veoma zapaljiv aerosol
- P280 Sadrži gas pod pritiskom, može eksplodirati ako se zagreva
- H319 Izaziva ozbiljnu iritaciju oka
- H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu
- P210 Čuvati dalje od toplote/ otvorenog plamena/ Vrućih površina/Zabranjeno pušenje u blizini.
- P211 Ne prskati na otvorenom plamenu ili drugom izvoru paljenja
- P261 Izbegavajte udisanje prašine / dima / gasa / magle / isparenja / spreja..
- P251 Kontejner pod pritiskom: Ne bušiti ili spaljivati, čak ni nakon upotrebe.
- P271 Koristite samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru..

